



MKDUCF0061 (ED 06-2016)

# Linea Quarzi



Sede commerciale:  
Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU)  
Tel. 199 119955  
Fax 199 119977  
[www.duco.it](http://www.duco.it)



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30

DISTRIBUTORE:



Lo specialista del muro



## Quarzo-Plein

Pittura al quarzo  
riempitiva antialga



## Specifiche tecniche

Applicabile su Gesso - intonaco - cartongesso (opportunamente trattati)

Preparazione del prodotto  
Diluzione e pulizia attrezzi con acqua  
Applicazione a rullo e pennello:  
prima mano 20-25% in volume  
seconda mano 10-15% in volume

Essiccazione  
In condizioni normali:  
Secco al tatto: massimo 1 ora  
Secco in profondità: massimo 24 ore  
Applicazione 2° mano: dopo 4-8 ore

Resa (a due mani)  
1 litro: 4 m<sup>2</sup>  
4 litri: 16 m<sup>2</sup>  
14 litri: 56 m<sup>2</sup>

Colori\*  
Base Bianco - Base Media  
Base Neutra



DISPONIBILE NEI FORMATI 14 - 4 - 1 L

<b>ANTIMUFFA ANTIALGA</b> 	Contiene speciali preservanti del film, che conferiscono al prodotto un'azione preventiva nei confronti della formazione di alghe e muffe.
<b>RIEMPITIVO</b> 	Grazie all'elevato potere riempitivo è un ottimo uniformante dei supporti.
<b>FORMULA ACRILICA</b> 	Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto eccezionale resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici.
<b>FACILE DA APPLICARE</b> 	Estrema facilità di applicazione e ottima lavorabilità.
<b>LUNGA DURATA</b> 	L'adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali assicura la stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.



## Ducoquarzo

Pittura al quarzo riempitiva

<b>RIEMPITIVO</b> 	<b>ELEVATA COPERTURA</b> 	<b>BASSA PRESA DI SPORCO</b> 
-----------------------	------------------------------	----------------------------------

<b>Preparazione del prodotto</b> Diluzione e pulizia attrezzi con acqua Applicazione a rullo e pennello: 20-25% in volume Applicazione a spruzzo e aria: 25-30% in volume	<b>Essiccazione</b> Secco al tatto: massimo 1 ora Secco in profondità: massimo 24 ore Applicazione 2° mano: dopo 4-6 ore	<b>Resa (a due mani)</b> 1 litro: 4-5 m <sup>2</sup> 4 litri: 16-20 m <sup>2</sup> 14 litri: 56-70 m <sup>2</sup>	<b>Colori*</b> Bianco Base Bianco Base Beige Base Media Base Neutra
--	---	--	--



## Quarzo-Stand

Pittura al quarzo fine

<b>ELEVATA TRASPIRABILITÀ</b> 	<b>BUONA COPERTURA</b> 	<b>RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI</b> 
-----------------------------------	----------------------------	---

<b>Preparazione del prodotto</b> Diluzione e pulizia attrezzi con acqua Applicazione a rullo e pennello: 5% in volume	<b>Essiccazione</b> Secco al tatto: massimo 1 ora Secco in profondità: massimo 24 ore Applicazione 2° mano: dopo 4-6 ore	<b>Resa (a due mani)</b> 1 litro: 2 m <sup>2</sup> 14 litri: 28 m <sup>2</sup>	<b>Colori*</b> Base Bianco Base Media Base Neutra
---	---	--	--

\* Colorabile a Sistema Tintometrico nei colori delle mazzette «Le tinte tradizionali» e «Le tinte forti» e nei colori per esterno della mazzetta Ducorama.