



STABIL-FIX MASK

Fondo riempitivo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alto potere riempitivo e mascherante. Elevata copertura.

SISTEMA TINTOMETRICO

Stabil-Fix Mask è colorabile con il Sistema Tintometrico.

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B.2.C.0.A.2.FB
 Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilistirenica.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Primer fissanti
 Valore limite UE di COV per Stabil-Fix Mask (cat. A/h): 30 g/L (2010). Stabil-Fix Mask contiene al massimo 30 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

PARETI MAI DIPINTE
 (intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo, cartongesso)
 Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente 1 o 2 mani di STABIL-FIX MASK.

PARETI DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA
 Se la superficie non è particolarmente sfarinante, ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.
 Applicare direttamente 1 o 2 mani di STABIL-FIX MASK.
 Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare 1 mano di fissativo acrilico e dopo 6/12 ore procedere all'applicazione di 1/2 mani di STABIL-FIX MASK.

PARETI DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI
 Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Procedere quindi direttamente con 1 o 2 mani di STABIL-FIX MASK.

Dopo l'avvenuta stagionatura dello strato di rasatura armata, procedere con l'applicazione di una mano di STABIL-FIX MASK.

CONSIGLI PRATICI

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
 temperatura dell'ambiente : min. 5°C / max. 35°C;
 umidità relativa dell'ambiente : < 80%;
 temperatura del supporto : min. 5°C / max. 35°C;
 umidità del supporto : < 10 di U.R.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione di STABIL-FIX MASK con un consumo medio di _____ L/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m². compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	1,430 ÷ 1,500
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	3500 ÷ 4500
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Resa teorica per mano m ² \ Lt	ISO 7254	5 ÷ 6 in funzione dell'assorbimento del supporto
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		Dopo 4 ÷ 6
Superficie di applicazione		Esterni/Interni
Colori		Bianco, colori a sistema tintometrico
Legante		Acrilistirenico
Diluente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		5 - 10%
Applicazione a pennello % in volume		5 - 10%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		5 - 10%

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.